

Свинцово-кислотные аккумуляторы **DELTA** серии **DTM L** являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе).

Серия **DTM L** относится к линейке **Long Life** со сроком службы до 12 лет. Благодаря широкому ассортименту и высоким эксплуатационным характеристикам, рекомендованы для применения в различных системах бесперебойного питания, в том числе требовательных электрических приборов (импортных насосов и котлов систем отопления), аварийного энергоснабжения, прочих электрических устройствах.



Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолоконно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение	12 В
Число элементов	6
Срок службы	10-12 лет
Номинальная емкость (25°C)	
10 часовой разряд (4 А, 1,8 В/эл)	40 Ач
5 часовой разряд (6,83 А, 1,75 В/эл)	34,15 Ач
1 часовой разряд (24,9 А, 1,6 В/эл)	24,9 Ач
Внутреннее сопротивление	
полностью заряженной батареи (25°C)	9,7 мОм
Саморазряд	3% емкости в месяц при 20°C


Рабочий диапазон температур

Разряд	-20~60°C
Заряд	-10~60°C
Хранение	-20~60°C
Макс.разрядный ток (25°C)	400 А (5с)
Циклический режим (2,30 - 2,35 В)	
Макс.зарядный ток	12 А
Температурная компенсация	-30 мВ/°C
Буферный режим (2,23 - 2,27 В)	
Температурная компенсация	-20 мВ/°C

Габариты


Длина, мм	197,5
Ширина, мм	165,5
Высота, мм	170
Полная высота, мм	170
Вес, кг	14

Сферы применения



Особенности

- ▲ Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа;
- ▲ Нет ограничений на воздушные перевозки;
- ▲ Соответствие требованиям UL;
- ▲ Эксплуатация в любом положении;
- ▲ Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- ▲ Продолжительный срок службы;
- ▲ Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- ▲ Низкий саморазряд;
- ▲ Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.





Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	5мин	10мин	15мин	30мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	127	86,5	70,7	39,9	24,9	10,3	7,22	4,2	2,22
1,65	119	82,2	67,1	38,7	24,6	10,1	7,1	4,15	2,2
1,70	109	77,8	64,5	37,3	24,2	9,89	6,97	4,1	2,18
1,75	101	73,6	61	36,1	23,9	9,65	6,83	4,05	2,15
1,80	92,9	69,9	55,2	35,8	23,5	9,43	6,66	4	2,11

Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C)

В/эл-т	5мин	10мин	15мин	30мин	45мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч
1,60	230	158	124	81,2	60,2	49,9	27,5	21	14
1,65	214	152	120	78,8	59	49,2	27,1	20,7	13,8
1,70	198	144	117	76,3	57,8	48,3	26,6	20,3	13,6
1,75	182	138	113	73,8	56,6	47,5	26,2	20	13,4
1,80	171	130	109	71,3	55,4	46,7	25,8	19,6	13,3

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.



Официальным дилером АКБ DELTA является Группа компаний «РОСНОВОТЕХ».

Офисы ГК «РОСНОВОТЕХ»:

Москва
+7 (499) 685 00 90
energy@rosnovotech.ru

Омск
+7 (499) 685 01 57
resurs@rosnovotech.ru



www.rosnovotech.ru